


エッチング方法

1. レーザープリンターで水転写紙に画像を印刷
2. カバーシートを水転写紙にかぶせ圧をかけず 150 度で 10 秒プレス



3. 冷めたら水の中に 2 分ほどつける
4. ガラス瓶の上で画像をスライド転写する
焼付時に剥がれないように大きめな和紙を水に濡らしかぶせる
5. 転写紙の上から指でこすり、水と空気を抜きとる
6. 家庭用オーブンで 170 度 15 分焼き付ける
7. しっかり冷めたらカバーシートをゆっくり剥がす
8. エッチングクリームを塗り 15 分待つ
9. 余ったエッチングクリームを容器に戻す
10. 水で洗い流す